

Icopal 2000 Murasfalt

Anvendelse

Icopal 2000 Murasfalt anvendes til fugtisolering af murværk og betonkonstruktioner såvel over som under terræn. Produktet kan også anvendes til overstrygning af metaltage.

| Produktdata | | Blad nr. 51 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Gyldigt fra | 01.04.2003 | |
| Dimension Emballage | 2,5 5,0 10,0 20,0 l | |
| Farve | Sort | |
| Opbygning | Vandbaseret bitumenemulsion tilsat kunstgummi og stabiliserende fyldstoffer. | |
| Forbrug, l/m² | Ca. 0,3. | |
| Tekniske data | | Prøvningsmetode |
| Viskositet cP | 500-2.000 | SV 40.2-89 |
| Fortynding | Evt. med vand. | |
| Opløsningsmiddel | Vand. | |
| MAL-kode | 1-1 | |
| Flammepunkt, °C | 250 | DIN 52755 |
| Tørretid ved 20°C, timer ca. | 2-3 | SV 40.3 1989 |
| Frostsikker | Opbevares ved min. 5°C. | |
| Sikkerhed | Der henvises til sikkerhedsdatabladet. | |

Montage

Icopal 2000 Murasfalt påføres i tynde lag med kost eller pensel. Overfladen skal være ren og tør. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 10°C. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.